



DOLOMITE

Dolomite semicalcinata (CaCO_3 55% - MgCO_3 44%) ad elevato potere reagente ed alto grado di purezza.



Impiegata come materiale filtrante a reazione chimica per la deacidificazione dell'acqua di pozzo e di sorgente e per l'aumento della durezza del distillato o del permeato, di impianti di demineralizzazione od osmosi inversa, per renderlo idoneo al consumo umano.

Peso specifico apparente: 1.18. Granulometria: 1,2 - 1,8 mm.

Imballo: sacchi da 25 kg.